


| | |
|--|---|
| A10 Agence de vente: ArcelorMittal Commercial Long France S.A.S 16 avenue Pytagore F-33700 MERIGNAC | <div style="text-align: right;">  </div> ArcelorMittal Belval & Differdange Service Gestion Qualité 66, rue de Luxembourg L-4009 Esch/Alzette |
| A01 Usine: ArcelorMittal Belval & Differdange Site de Differdange L-4503 Differdange | Certificat No X 5120946 Avis d'expédition no 5120946 du 29 Mai 2024 |
| A08 Notre référence : 1100695345 A07 Vos références : 1136SKCG24 13.03.2024 MAISONNEUVE (ETS) | MAISONNEUVE (ETS) Boîte post. 80141 F-53201 CHATEAU-GONTIER |
| S275JR+ M SUIVANT EN 10025-2/2019 APTE A LA GALVANISATION | |
| B02 Relevé de contrôle suivant EN 10204:2004 / 2.2 | |
| A02 | |

| Pos.Cde | Produit | Longueur | Poids | Fard. | Pi#ces | No identification |
|---------|----------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|
| 000005 | HE 360 A | 12.100 mm | 1,355 to | | 1 | R7683346 |
| 000006 | HE 360 A | 15.100 mm | 15,219 to | | 9 | R7683347 |
| 000010 | HE 450 A | 15.100 mm | 6,342 to | | 3 | R7683351 |


| No identification | Analyse sur coulée (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| | C | Mn | P | S | Si | N | Al | Cu | Ni | Cr | V | Nb | Mo | Ti | B | CEV |
| | Min | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Max | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,21 1,50 0,040 0,040 0,25 0,012 0,55 0,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7683346 | 0,06 | 0,71 | 0,021 | 0,012 | 0,20 | 0,008 | 0,003 | 0,32 | 0,13 | 0,13 | 0,035 | 0,006 | 0,030 | 0,001 | 0,0004 | 0,25 |
| R7683347 | 0,06 | 0,71 | 0,021 | 0,012 | 0,20 | 0,008 | 0,003 | 0,32 | 0,13 | 0,13 | 0,035 | 0,006 | 0,030 | 0,001 | 0,0004 | 0,25 |
| R7683351 | 0,06 | 0,76 | 0,024 | 0,025 | 0,19 | 0,007 | 0,003 | 0,38 | 0,14 | 0,11 | 0,005 | 0,007 | 0,030 | 0,001 | 0,0004 | 0,25 |

| No identification | Essai de traction | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| | N/mm2 | N/mm2 | 5,65VS |
| | ReH | Rm | A (%) |
| | Min | 265 | 410 23,00 |
| | Max | | 560 |
| R7683346 | 370 | 442 | 31,62 |
| R7683347 | 370 | 442 | 31,62 |
| R7683351 | 353 | 435 | 31,90 |


Z05

Usages prévus : construction de bâtiment ou génie civil
 Durabilité : Aucune performance déterminée
 Substance réglementée : Aucune performance déterminée
 Soudabilité : selon EN 1011-2
 Elaboration acier: EAF
 Tolérances des dimensions et formes :

Dal Magro Damien
 Porteur de signature spéciale



Z03



| | |
|--|---|
| A10 Agence de vente: ArcelorMittal Commercial Long France S.A.S 16 avenue Pytagore F-33700 MERIGNAC | <div style="text-align: right;">  </div> ArcelorMittal Belval & Differdange Service Gestion Qualité 66, rue de Luxembourg L-4009 Esch/Alzette |
| A01 Usine: ArcelorMittal Belval & Differdange Site de Differdange L-4503 Differdange | Certificat No X 5120946 Avis d'expédition no 5120946 du 29 Mai 2024 |
| A08 Notre référence : 1100695345 | MAISONNEUVE (ETS) Boîte post. 80141 F-53201 CHATEAU-GONTIER |
| A07 Vos références : 1136SKCG24 13.03.2024 MAISONNEUVE (ETS) | |
| S275JR+ M SUIVANT EN 10025-2/2019 APTE A LA GALVANISATION | |
| B02 Relevé de contrôle suivant EN 10204:2004 / 2.2 | |
| A02 | A06 |

Profils I: EN 10365 et EN10034
 Profils H: EN 10365 et EN10034
 Corni#res : EN10056 Partie 1 et 2
 Profils U : EN 10365 et EN 10279
 Carrés : EN 10059
 Profils UB-et UC-Profile et Pieux UBP : EN 10365 et EN10034
 Profils HZ : EN10248-2
 Déclaration Environnementale des produits et declaration Xcarb
https://sections.arcelormittal.com/documentation/Product_declaration/EN
 Declaration de Performance
<https://sections.arcelormittal.com/3444/3134/EN>

Dal Magro Damien
 Porteur de signature spéciale


Z03

